





**PEELABLE ADHESIVE TAPE****Publication number:** JP4351685**Publication date:** 1992-12-07**Inventor:** JIYON ANSONII MIRAA; JIYOOJI JIYOSEFU  
KUREMENTSU**Applicant:** MINNESOTA MINING & MFG**Classification:****- international:** *A61F13/58; A61L15/58; C09J7/02; C09J7/04;  
C09J153/00; B05B15/04; A61F13/56; A61L15/16;  
C09J7/02; C09J7/04; C09J153/00; B05B15/04; (IPC1-  
7): C09J7/02***- european:** *A61F13/58; A61L15/58; C09J7/02F2F; C09J7/04B6;  
C09J153/00***Application number:** JP19910013407 19910204**Priority number(s):** US19900483130 19900222**Also published as:** EP0443263 (A:  
 EP0443263 (A:  
 EP0443263 (B  
 AU627095 (B2**Report a data error he**

Abstract not available for JP4351685

Abstract of corresponding document: **EP0443263**

An adhesive of certain elastomeric block copolymers and tackifying materials can be hot-melt coated on a flexible backing to provide an adhesive tape. The adhesive can be low-tack or tack-free. When the nov adhesive is tacky, it can bind sheets into a note pad from which individual sheets can be removed, temporarily adhered to paper and other substrates, and later cleanly removed, even after prolonged contact.

---

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平4-351685

(43) 公開日 平成4年(1992)12月7日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
C 0 9 J 7/02	J J Y	6770-4 J		
	J K F	6770-4 J		

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平3-13407

(22) 出願日 平成3年(1991)2月4日

(31) 優先権主張番号 4 8 3 1 3 0

(32) 優先日 1990年2月22日

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 590000422

ミネソタ マイニング アンド マニユフ  
アクチャリング カンパニー  
アメリカ合衆国, ミネソタ 55144-1000,  
セント ポール, スリーエム センター  
(番地なし)

(72) 発明者 ジョン アンソニー ミラー

アメリカ合衆国, ミネソタ 55144-1000,  
セント ポール, スリーエム センター  
(番地なし)

(74) 代理人 弁理士 青木 朗 (外3名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 再剥離接着性接着テープ

(57) 【要約】 (修正有)

【目的】 実質的に粘着力増大のない低粘着性接着剤、さらに被着体に長期に接着させたあとでも再剥離接着性のあるテープの提供。

【構成】 スチレン/ブタジエン、スチレン/イソプレン、及びスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーから選ぶ少なくとも1つのエラストマー系ブロックコポリマーの20~80重量部と、粘着付与物質80~20重量部とからなる接着剤を紙等のフレキシブル基材にホットメルト塗布して接着テープとする。

【効果】 この接着剤はシートをメモ用紙に束ねて、各シートを剥いで一時的に紙及び別の被着体に接着させ、そして長期に接着させたあとでもきれいに剥ぐことができる。ホットメルト塗布ができ且つ比較的堅い感圧接着剤の微小球の必要がなく又は溶接塗布法の環境問題がないために一層経済的に製造することができる。

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 スチレン/ブタジエン、スチレン/イソブレン、及びスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーから選ぶ少なくとも1つのエラストマー系ブロックコポリマーの20~80重量部と、そして粘着付与剤レジン、及び粘着付与剤レジンと液状可塑剤油とのブレンドから選ぶ粘着付与物質の相応じて80~20重量部とからなる配合物を含む接着剤は、該接着剤がスチレン/イソブレン又はスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーをベースとする場合複合中間ブロックガラス転移温度(CMTg)は220~240°Kであり、該接着剤がスチレン/ブタジエンのブロックコポリマーをベースとする場合CMTgは215~235°Kのものであり、フレキシブル基材及び該接着剤の被膜を含んでなる再剥離接着性接着剤をコーティングした基材。

【請求項2】 該基材のフレキシブル基材が紙である請求項1記載の再剥離接着性接着剤をコーティングした基材。

【請求項3】 該紙が一群のシートを含んでなり、各シートが該接着剤のストライプを有し、これらのストライプでシートを束ねてタブレットとする請求項2記載の再剥離接着性接着剤をコーティングした基材。

【請求項4】 該基材がラベルを含んでなる請求項1記載の再剥離接着性接着剤をコーティングした基材。

【請求項5】 該CMTgが前記範囲の下限値の10°K以内である請求項1記載の再剥離接着性基材。

【請求項6】 該接着剤がエラストマー系ブロックコポリマーの20~45重量部を含んでなる請求項5記載の再剥離接着性基材。

【請求項7】 該接着剤が粘着付与剤レジンと液状可塑剤油の両方を含む請求項1記載の再剥離接着性基材。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は実質的に粘着力増大のない低粘着性接着剤に関し、そして被着体に長期に接着させたあとでも再剥離接着性のあるテープを提供する。特定な関心は低粘着性感圧接着メモ用紙である。

## 【0002】

【従来の技術】ポストイット(Post-it;登録商標)メモ用紙は実質的に必要な事務用品となり、各シートは紙及び別の被着体に接着するに十分な粘着性があるが粘着力の増大を示さない感圧接着剤のストライプを有する。このシートをきれいに剥いでそして何回も粘着性を失うことなく再度貼付けることができる。これらの特性はシルバーによる米国特許第3,691,140号に開示されているように、紙基材上にコーティングした粘着性微小球の使用によって実現される。同様な低粘着性感圧接着剤は多くの別の目的、例えば掲示板又は普通の張り紙用コーティングとして用いられてきた。

【0003】ポストイット(登録商標)メモ用紙が広範

2

な成功を収めたこと及び接着剤が比較的高価であることにより、同じ特性を提供できる一層簡単で経済的な配合物を製造するための努力がなされてきた。しかし、周知の感圧接着剤はいずれもいくつかの重要な点で欠点がある。すなわち強力に粘着性がありすぎたり又は所望の初期保持力に欠けたりあるいは徐々に粘着力が増大することであった。

【0004】ポストイット(登録商標)メモ用紙に用いられているものと類似の性質を提供するといわれる接着剤がシューマン他により米国特許第4,684,685号に記載されている。この特許における好ましい接着剤は、天然ゴムラテックスと水素化ロジン又はエステルガムのアニオン系水性分散液である粘着付与剤とを含む。紙シートのような基材上にこの分散液を塗布したあと、いわゆる乾燥被膜は十分な粘着性がありこのコーティングした基材を固体接触面に手で押付けることによってこの接触面に接着させる。上記特許には、このコーティングした基材を同じ又は別の裏なし固体表面に更に8~10回再度貼付けることができると記述されている。

【0005】再剥離接着性メモ用紙用のような、再剥離接着性接着剤として用いるのに適した性質をそなえた代りの接着剤配合物を提供する試みがなされてきたが、これら代りの配合物を見出すことにいまだ大に関心がもたれている。

## 【0006】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、接着テープを作るための一般にフレキシブルの基材に塗布することができる低粘着性接着剤を提供する。これは感圧接着剤であり上記シルバーの特許の接着剤特性をもち、一方ホットメルト塗布ができ且つ比較的堅い感圧接着剤の微小球の必要がなく又は溶剤塗布法の環境問題がないために一層経済的に製造することができる。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】新規の接着剤は、スチレン/ブタジエン、スチレン/イソブレン、及びスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーから選ぶ少なくとも1つのエラストマー系ブロックコポリマーの20~80重量部と、そして粘着付与剤レジン又はそのブレンド更に粘着付与剤レジンと液状可塑剤油とのブレンドから選ぶ粘着付与物質の相応じて80~20重量部とからなる配合物を含んでなり、この接着剤は溶剤の使用なしにホットメルト塗布をすることができ、そして接着剤がスチレン/イソブレン又はスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーをベースとする場合複合中間ブロックのガラス転移温度(CMTg)は225~240°Kであり、接着剤がスチレン/ブタジエンのブロックコポリマーをベースとする場合CMTgは215~235°Kである。このCMTgは、エラストマー系ブロックコポリマーの中間ブロックのTg測定値とそれぞれの粘着付与レジン及び液状可塑剤油のTg測定値とからフォックス(Fox)の式を用いて

3

計算することができる。パーキンエレマー(Perkin-Elmer)社製のDSC-7のような示差走査熱量計を使って各成分のTgを測定する。走査速度20℃/分を用いて2番目の加熱試験でTgを測定する。最初の加熱試験は試験物質の軟化点よりかなり上まで加熱し、次いでサンプルを物質のTgよりかなり低く急冷する。接着剤に加える酸化防止剤はCMTgの計算には入れない。フォックスの式は、

【数1】

$$\frac{\sum_i W_i}{CMTg} = \sum_i \frac{W_i}{Tg_i}$$

【式中、W<sub>i</sub>は成分iの重量分率、Tg<sub>i</sub>は成分iのガラス転移温度を表す】で表される。ブロックコポリマーの中間ブロック部分だけをCMTgの計算に含める。スチレン/イソブレンブロックコポリマーの場合、中間ブロック部分は分子のポリイソブレン部分である。

【0008】この新規な接着剤の粘着付与剤レジンは又はそのブレンド、あるいは粘着付与剤レジンと液状可塑性油とのブレンドは以下のものでよい。

固体粘着付与剤レジン、液状粘着付与剤レジン、固体粘着付与剤レジンと液状粘着付与剤レジンとのブレンド、固体粘着付与剤レジンと液状可塑性油とのブレンド、そして固体粘着付与剤レジン、液状粘着付与剤レジン、及び液状可塑性油とのブレンド

ブレンドが好ましいのは、単独粘着付与剤レジンを使う場合に比べて接着剤のレオロジー特性について一層の配合管理ができるからである。例えば、エラストマー系ブロックコポリマーの比率が上述の範囲のほぼ上限値(すなわち55~80部)であり、CMTgがほぼ上限値(すなわち10°K以内)である場合、新規な接着剤は剪断力に対して高い抵抗性をもち且つ低粘着性又は不粘着性である。このタイプの接着剤は自己粘着性接着剤としての使用に特に適している。低粘着性又は不粘着性であれば別の被着体に対してほとんど又はまったく粘着力はなく、一方接着剤が互にくっ付く場合はその剪断に対する高い抵抗性は再利用できる粘着クロージャ用として申し分のないものとなる。

【0009】一方、エラストマー系ブロックコポリマーの比率を上述の範囲のほぼ下限値(すなわち20~45部)及びCMTgをほぼ上限値とする場合、この新規な接着剤を幾分か粘着性とすることができる。これらの接着剤は通常再剥離接着性接着テープとして用いることができるが、しかし長期にわたると粘着力の増大する傾向がある。しかし、これらの接着剤は依然として自己粘着性がありそして上述した特性を示す。

【0010】エラストマー系ブロックコポリマーの比率とCMTgの両方を比較的低くする場合、別の被着体に対する粘着力の増大を最少にすることができる。このような接着剤はポストイット(登録商標)パッドに使われているようなメモ用紙の再剥離接着性テープとしての使用に

4

特にすぐれている。しかし、これらのテープは一般にたとえ剪断抵抗特性が低いとはいいながら依然として自己粘着性を示す。

【0011】全体的に、別の被着体に対する粘着力の増大が低いことは主としてCMTgに関係し、一方それ自身に対する粘着力の増大傾向は主としてポリマーのパーセント濃度の関数であると考えられる。しかし、これらの観察は単に通常見られる傾向であって、例えば自己粘着性テープ又は再剥離接着性テープ用の適当な接着剤を、本発明配合物内でそのようなテープを見つけるための最もありそうな領域外で見つけることもありうる。

【0012】上述の成分に加えて、感圧接着剤に通常用いている他の物質を少量、例えばヒンダードフェノール及びヒドロキノンのような酸化防止剤、カルバミン酸亜鉛のような熱安定剤、紫外線安定剤、充填剤、及び顔料を本発明の接着剤に組入れることができる。このような追加物質はCMTgの計算からは除外できる。

【0013】溶剤を使用することなく高速で基材に塗布することによって本発明の接着剤を経済的にテープに加工することができる。またそうすることが一層都合よければ溶液から塗布することができる。基材によるが、接着剤の接着を促進するために基材の表面を処理することができる。得られたテープをストリップあるいは巾広シートにして市販することができ、又これらのテープは貯蔵、ハンドリング、及び応用のしやすさから通常フレキシブル基材を有する。例えば、この新規な接着剤を紙に塗布し、切断しそして積重ねて、タブレット又は上述のポストイット(登録商標)メモ用紙のような再剥離接着性シートからなるメモ用紙を作ることができる。このような用途では接着剤が幾分か粘着性であるのが好ましく、そうすればメモ用紙のシートは紙及び別の被着体に一時的に接着しあとできれいにこのシートを剥くことができる。

【0014】この接着剤を再剥離接着性メモ用紙用のように幾分か粘着性にして用いるために、接着剤がスチレン/イソブレン又はスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーをベースとして接着剤の45wt%までを含んでなる場合はCMTgを220°K程度に低くすることができる。

【0015】この新規な接着剤が低粘着性又は不粘着性であるなしにかかわらず、この接着剤をつけたテープは、互に接着して剪断力に対しすぐれた抵抗性を有する結合を形成する顕著な能力をもっている。試験をしてみても室温で4ヵ月後であってもこの新規な接着剤をつけた2本のテープはその接着剤層できれいに分離する。更に同じテープは37℃で2時間後でもきれいに分離する。しかし、再剥離接着性接着剤として使用するのに最も適した特性をもつ低粘着性接着剤は、上記周囲温度(すなわち37℃)でわずかにブロッキングをおこす傾向がある。

【0016】ラベル及びマスキングテープを貼付けるこ

5

とができる被着体からテープ及びマスキングテープをきれいに剥離できるようにするためにこの新規な接着剤を用いることができる。フレキシブル基材を有する本発明の別の有用なテープ製品は、再び閉じることができる郵便封筒、再びシールできるバッグ、接着剤付サイドペーパーとサンドデスク、及びデカルコマニアを含む。更にポスターや写真を一時的に貼付けるような用途のために接着剤被膜を塗布することができるこの新規な接着剤をスプレー缶に入れて市販することができる。

【0017】本発明の接着剤に有用なエラストマー系ブロックコポリマーは、線状ジブロックとトリブロック、ラジアル状、星状及びテープ状配置を含むブロック構造の共通形状であればよい。有用なエラストマーは、シェルケミカル社(Shell Chemical Co.)の“クラトン”(Kraton)1107及び“Kraton”1111；エニケム(Enichem)US A社の“Enichem”Sol T 190；日本ゼオン社の“クインタック”(Quintac)3421, “Quintac”3430及び“Quintac”3530のようなスチレン/イソブレンのブロックコポリマー、“Kraton”1101及び1102；ファイアーストーンシンセティックラテックスアンドラバー社(Firestone Synthetic Latex and Rubber Co.)の“ステレオン”(Stereon)840A、及び“Enichem”Sol T 1205 and Sol T 161Cのようなスチレン/ブタジエンのブロックコポリマー、そして“Kraton”1657及び1650のようなスチレン/エチレン-ブチレンのブロックコポリマーを含む。

【0018】この新規な接着剤に有用な粘着付与剤レジンは、グッドイヤータイヤアンドラバー社(Goodyear Tire and Rubber Co.)の“ウイングタック”(Wingtack)10, “Wingtack Plus”, 及び“Wingtack”95；エクソンケミカル社(Exxon Chemical Co.)の“エスコレッツ”(Escorez)1310；及びハーキュラス社(Hercules, Inc.)の“ハーコタック”(Hercotac)RT-95のような4～6個の炭素原子を含む主として不飽和種からなる原料の重合で作る脂肪族炭化水素レジ、ハーキュラス社の“ハーコフレックス”(Hercoflex)400, “Hercoflex”500, “フォラル”(Foral)85, “レガライト”(Regalite)355, 及び“パーマリン”(Permalyn)305のようなエステルガム及びロジン酸、エクソンケミカル社の“Escorez”2520のような混合脂肪族/芳香族液状粘着付与剤、そしてアリゾナケミカル社(Arizona Chemical Co.)の“ゾナレッツ”(Zonarez)A-25及び“Zonarez”A-100、及びハーキュレス社の“ピッコライト”(Piccolyte)HM-85, HM-105及びHS-115のようなポリテルペン粘着付与剤を含む。更に、エクソンケミカル社のECR-327, “Escorez”5380, “Escorez”5300, “Escorez”5320, 及び“Escorez”5340；ハーキュラス社の“リーガルレッツ”(Regalrez)1018, “Regalrez”1065, “Regalrez”1078, “Regalrez”1094 及び “Regalrez”1126；及びアラカワケミカル社(Arakawa Chemical Co.)の“アルコン”(Arkcon)P-90, “Arkcon”P-100, “Arkcon”M-90, 及び “Arkcon”M-100を含む水素化粘着付与レ

6

ジン；ライクホルドケミカル社(Reichhold Chemicals, Inc.)の“ニレッツ”(Nirez)K-85, “Nirez”K-105、及び“Nirez”K-110のような水素化ポリテルペンレジン；そしてエクソンケミカル社のECR-142H及びECR-143Hのような水素化脂肪族及び脂肪族/芳香族レジンからなる一般クラスも有用である。好ましい粘着付与レジンは脂肪族炭化水素レジン、水素化レジン、そしてポリテルペンレジンを含む。特に脂肪族炭化水素レジンが好ましい。

【0019】本発明の接着剤に適する液状可塑剤油はシェルケミカル社の“シェルフレックス”(Shellflex)371のようなナフテン系油、パラフィン系油、芳香族系油、及びウィトコケミカル社(Witco Chemical Corp.)の“カイドール”(Kaydol)油のような鉱油を含む。好ましい液状可塑剤はナフテン系油及び鉱油を含む。

#### 【0020】試験

本発明の接着剤をつけたいくつかのテープに次の1つ以上の試験をおこなった。

#### 【0021】ブロープ粘着値

この試験は、ポリプロピレンブロープを備えたポリケン(Polyken)ブロープタックテスターを用い、ブロープ速度1cm/秒、滞留時間1秒及び荷重100g/cm<sup>2</sup>とする以外はASTM D-2979に従っておこなう。

#### 【0022】90°剥離値

この試験はポリエチレン被着体を用いてPSTC-5に従っておこなう、すなわち2kg硬質ゴムローラーを用い30cm/minで各方向1パスにて試験テープを被着体に貼付ける。90°剥離値が2～8N/25mmである接着剤がポストイット(登録商標)メモ用紙のような再剥離接着性シートからなるメモ用紙を作るのに有用である。その理由はこのような接着剤をつけたシートは紙及び別の被着体によく接着する必要がある、一方長期間の後であっても繊維を取ることなく剥離できることが必要である。90°剥離値が0～2N/25mmである場合、包装材料又は非付着性表面へほとんど接着せず保護テープを用いる必要がないので、この接着剤は上述の接着剤対接着剤クローザーにおいて最も有用である。もっとも、さらに高い剥離値でも保護テープは必要でない。

#### 【0023】180°剥離値

この試験は、2kg硬質ゴムローラーを用い30cm/minで各方向1パスにて接着テープを種々の被着体に貼付け、そして室温で20分より短い滞留時間の後に試験をおこなうことを除いてASTM D-1000に従う。剥離速度は被着体が紙の場合が30cm/minであり、被着体が金属又はプラスチックの場合が225cm/minである。更に120°F(49℃)で2週間の促進老化の後室温に冷却して試験をおこなう。

#### 【0024】180°動的剪断値

クロスヘッド速度10インチ(25cm)/分でASTM試験法D3528-76を用いてこの値を測定した。

#### 【0025】T-剥離値

7

クロスヘッド速度10インチ(25cm)/分でASTM試験法D187 6-72を用いてこの値を測定した。

#### 【0026】自己粘着剥離値

2kg硬質ゴムローラーを用い30cm/minで各方向に1パスにて、2枚の同じ接着剤テープの接着剤層の面と面を貼付ける。得られたサンドイッチを30cm/minでASTMD-1876に従ってT形剥離の試験をする。

#### 【0027】剪断接着値

プロクターアンドガンブル社(Proctor and Gamble)製のLUV(商標)使い捨ておむつの裏地シートとして使われ厚さが約30μmである型押ポリエチレン被着体に対して1インチ(2.54cm)正方の試験テープをその接着剤層で貼付ける。この被着体の剛性を強化するために、この\*

エラストマー系ブロック コポリマー

8

\*ポリエチレン被着体を感圧接着テープすなわちスリーエム社(3M Co.)製の剥離テープY-9378に重ね合わせる。この強化テープと反対側の面で、2kg硬質ゴムローラーを用い30cm/minで各方向に1パスにて試験テープをポリエチレン被着体上にロール掛けする。この積層被着体と試験テープを15分間40℃の炉内に垂直に吊るしそして500gの分銅をすばやく試験テープからたらす。40℃でこの分銅が落ちる時間が剪断粘着値である。

【0028】本発明を以下の例によって詳細に説明するが本発明の範囲を限定するものではない。すべての部は重量基準である。例で用いた市販品は以下のものであった：

			MTg
"Finaprene"424	スチレン/イソブレン	ブロックコポリマー	215K
"Kraton"1101	スチレン/ブタジエン	ブロックコポリマー	188K
"Kraton"1107	スチレン/イソブレン	ブロックコポリマー	215K
"Kraton"1111	スチレン/イソブレン	ブロックコポリマー	215K
"Kraton"1657	スチレン/エチレン-ブチレン	ブロックコポリマー	215K
"Quintac"3430	スチレン/イソブレン	ブロックコポリマー	215K
固体粘着付与剤レジン			"Irganox"1076 ヒンダードフェノール (チバガイギー社から市販)
"Arkon"PF-90	水素化炭化水素	Tg 309K	"Irganox"1010 ヒンダードフェノール
"Escorez"1310	C <sub>8</sub> 脂肪族	314K	【0029】(例1~18)表1に示した配合物の成分をトルエンに溶かして18種類の接着剤配合物を調製した。1部の"Irganox"1076を各接着剤配合物に加えた。各接着剤溶液は溶剤が65wt%であった。この接着剤溶液を厚さ100μmの鈍消仕上キャストポリプロピレン基材に塗布してテープサンプルを調製した。60℃で5分間の乾燥後接着剤の塗布量は約3.5mg/cm <sup>2</sup> であった。例1~18のテープの試験結果を表2に示す。
"Escorez"5300	水素化炭化水素	323K	
"Foral"85	エステルガム	313K	
"Piccolyte"BM-105	スチレン化テルペン	327K	
"Regalite"355	水素化ロジン酸	318K	
"Regalrez"1094	水素化炭化水素	310K	
"Wingtack"95	C <sub>8</sub> 脂肪族	323K	
"Wingtack Plus"	C <sub>8</sub> 脂肪族	315K	
"Zonarez"A-100	アルファ-ピネン	328K	
液状粘着付与剤レジン			
			Tg
BCR-143H	水素化炭化水素	247K	40
"Escorez"2520	芳香族/脂肪族	253K	
"Hercoflex"500	エステルガム	238K	
"Wingtack"10	C <sub>8</sub> 脂肪族	245K	
"Zonarez"A-25	アルファ-ピネン	251K	
液状可塑剤油			
"Kaydol" オイル	鯊油	199K	
"Shellfelx"371	ナフテン系油	209K	

酸化防止剤

表1

(例1~9の配合物：部)

例	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Finaprene"424	60								
"Kraton"1107		75	50	65	40	80			
"Kraton"1111							50	45	80

(6)

特開平4-351685

9								10
"Escorez"2520	23	47	19					
"Kaydol"Oil						31	26	
"Shellflex"371				43	7			
"Zonarez"A-25	32							16
"Arkon"P-90		2	3	16				
"Escorez"1310	8							
"Escorez"5300						19	29	
"WingtackPlus"					17	13		
"Zonarez"A-100								4
複合中間ブロックTg (° K)	235	225	235	235	225	225	235	225

表1 (続き)

(例10~18の配合物:部)

例	10	11	12	13	14	15	16	17	18
"Kraton"1101						20	50		
"Kraton"1111	50	70							
"Kraton"1657								70	40
"Quintac"3430			75	40	60				
ECR-143E								29	58
"Shellflex"371						57	23		
"Wingtack"10			20	56	24				
"Zonarez"A-25	48	16							
"Arkon"P-90								1	2
"Piccolyte"EM-105						23	27		
"Regalrez"1094			5	4	16				
"Zonarez"A-100	2	14							
複合中間ブロックTg (° K)	235	235	225	235	235	225	225	225	235

表2

例	ブローブ粘着 (N)	90° 剥離値 (N/25mm)	剪断接着値 (分)	自己接着剥離値 (N/25mm)
1	4.2	1.4	2	2.2
2	0.9	0.3	<1	2.1
3	4.5	1.1	2	2.2
4	3.3	1.4	1	1.6
5	3.2	0.4	3	1.6
6	1.6	1.0	1	1.0
7	2.2	0.7	3	0.5
8	6.5	2.0	26	0.9
9	0.9	0.3	16	1.2
10	3.5	2.0	2	0.9
11	3.0	1.5	25	1.6
12	1.1	0.4	1	0.8
13	5.9	2.7	6	2.5
14	3.9	1.9	11	2.7
15	2.9	0.2	<1	0.2
16	2.6	0.8	<1	0.6
17	0.2	0.1	<1	2.3
18	2.9	0.4	11	3.4

【0030】(例19~22)一連の接着剤配合物を表3に示すように調製し、そして老化に対して接着剤を安定化させるために0.5%の"Irganox"1010を含めて各配合物

50 をトルエンに溶かし全固体濃度を25%とした。次いで厚さ25μmの二軸延伸ポリ(エチレンテレフタレート)基材に各配合物を塗布し、そして乾燥して乾燥塗布量約1.

11

12

0 mg/cm<sup>2</sup> とした。例20~22で用いた星状ブロックコポリマー中のブロックは各末端をスチレン鎖でキャッピングしたイソブレン鎖をもつ線状形状であり、米国特許第4,780,367号に開示された手順に従いジビニルベンゼン\*

\*触媒を用いて16.8%のスチレン及び残りが主としてイソブレンのポリマーを調製した。180°剥離値について例19~22の各試験結果を表4に示す。

表3

(例19~22の配合物)

	19	20	21	22	物質
"Kraton"1107		80			17
星状ブロックポリマー (スチレン/イソブレン)			35	20	25.5
"WingtackPlus"		17.4	0.3	1.7	0.3
"Wingtack"10		2.6	64.7	78.3	57.2
CMtg		230	235	240	232.5

表4

(180°剥離値: N/25mm)

被着体	19	20	21	22
紙	1.7	3.2	5.0	2.4
老化後	4.1	8.9	6.6	7.0
ステンレス鋼	16	11	25	17
老化後	31	25	35	28
BOPP	19	13	24	20
老化後	18	19	26	20
PET	28	18	23	22
老化後	28	29	35	27

注) 紙: 通常接着コピー用紙

BOPP: 二軸延伸ポリプロピレン

PET: 二軸延伸ポリ(エチレンテレフタレート)

【0031】表4のデータは、例19~22の各接着剤が紙及び他の被着体に対する粘着力が低く且つ49℃で2週間の促進老化後において粘着力増大が少ないことを示している。このことは例19~22の接着剤がたとえ代替接着剤の好ましい例ではなくとも、いずれも再剥離接着性メモ用紙における上記シルバーにより米国特許第3,691,140号に記述されている接着剤の適当な代替品となりうることを立証している。

【0032】(例23) 70部の "Kraton"1657 及び30部の

比較例

F

G

表5

(成分: 部)

比較例

"Finaprene"424

"Kraton"1107

"Quintac"3430

"Wingtack"10

"Zonarez" A-25

"Kaydol"Oil

"Shellflex"371

"Wingtack"95

先行技術接着剤

米国特許第3,954,692号(例3、サンプル10)

米国特許第3,932,328号(例4)

A

B

C

D

E

F

G

40

50

40

30

40

100

100

26

11

40

22

6

20

8

100

100



13								14
"Escorez"1310	38							
"Regalite"355		54						
"Regalrez"1094			44	49				
"WingtackPlus"	42							
複合中間ブロックTg (° K)	258	250	262	260	260	254	254	

【0034】比較例A～Gの試験結果を表6に示す。

表6

例	ブローブ粘着 (N)	90° 剥離値 (g/25mm)	剪断接着値 (分)	自己接着剥離値 (N/25mm)
A	13	7.3	>1000	15
B	10	4.6	>1000	12
C	10	13.6	>1000	12
D	9	9.3	>1000	18
E	12	8.0	>1000	17
F	11	4.9	>1000	18
G	10	7.8	>1000	16

表2、6に示すように、比較例A～Gは例1～18より実質的に大きな粘着、剥離、剪断及び自己接着値を示し、

そして従来のエラストマー系ブロックコポリマーをベースとする感圧接着剤の代表である。

フロントページの続き

(72)発明者 ジョージ ジョセフ クレメンツ  
アメリカ合衆国、ミネソタ 55144-1000,  
セント ポール、スリーエム センター  
(番地なし)